

**PRODUKTAS**

Gruntas	<b>PUR-P 0301</b>	
Kietiklis	<b>H0303</b>	5:1
Skiediklis	<b>R0301</b>	0-20%
	<b>R0301lėtas</b>	0-20%

**APRAŠYMAS IR SAVYBĖS**

- Galimos dvi spalvos pilka ir balta.
- Prilimpa prie įvairių metalinių paviršių
- Greitai džiušta
- Atitinka Europos sąjungos direktyvą 1999/13/EC.

**CHARAKTERISTIKOS**


<b>Paviršius</b>	Matinis	
<b>Lyginamasis svoris (binderio)</b>	1,5 kg/l prie 20°C	
<b>Sausa liekana (binderio)</b>	65-69 % (svorio)	39-44% (tūrio)
<b>Sausa liekana mišinio (be skiediklio)</b>	65-70 % (svorio)	42-47 % (tūrio)
<b>LOJ mišinio (be skiediklio)</b>	> 500 g/l - 2004/42/EC - IIA(j)(500)	
<b>Sausos plėvelės storis</b>	100 mikronų (2 sluoksniai)	
<b>Teorinė išėiga 1µm storio (binderio) (be skiediklio)</b>	440-640 m <sup>2</sup> /l	
<b>Teorinė išėiga 1µm (mišinio) (be skiediklio)</b>	425-475 m <sup>2</sup> /l	
<b>Antikorozinė sistema PUR-P0301+AY-B0303 (ISO12944)</b>	C3 Low (100µm+45 µm)	

**PAVIRŠIUS IR PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS**



	VALYMAS	ŠLIFAVIMAS	GALUTINIS VALYMAS
Seni dažai	DA93	P120/180	DA93
Plienas	DA93	--	--
Galvanizuotas plienas	DA93	--	--
Aliuminis	DA93	--	--

**NAUDOJIMAS**



T(°C)	MAŽI PAVIRŠIAI		DIDELI PAVIRŠIAI	
	Kietiklis	Skiediklis	Kietiklis	Skiediklis
18-25	H0303	R0301	H0303	--
>25	H0303	R0301 lėtas	H0303	--

	Kietiklio maišymo santykis (pagal tūrį)	5:1
	Elektrostatiniam naudojimui (pagal tūrį)	

**2K POLIURETANINIS ANTIKOROZINIS GRUNTAS**

	Naudojimas	% skiediklis (Tūr.)	Klumpumas - 20°C (Ford Cup 4)	Slėgis (BAR)	Produkto slėgis (BAR)	Purkštukas (mm)	Sluoksnių sk. x μm sausos	Sekantis sluoksnis (min)
	Pulverizatorius (H0301)	20%	25"-3'0"	3	---	1,6-1,8	2x10	3-5' 20°C
	Gyvibingumas		5h					

**DŽIŪVIMAS**

 Temperatūra	 Galima liesti
20° C	30min.-7dienes
60° C	30min.

Produktas įgyja savo maksimalias savybes per 15 dienų, prie 18-22°C temperatūros arba greičiau prie aukštesnės temperatūros

**PAPILDOMI PRIEDAI SPECIALIAM NAUDOJIMUI**

SITUACIJA	PIEDAS	APRAŠYMAS	EFEKTAS
Krateriai	<b>Priedas Anticrater Nordflex</b>	Plėvelės apsauga nuo išorės teršalų	Plėvelės apsauga nuo kraterių
Atsparumas atmosferos poveikiui/ UV filtrai	<b>UV PRIEDAS</b>	Plėvelės apsauga nuo UV	Padidina plėvelės ilgaamžiškumą
Dažų dulksės /per greitas paviršiaus džiuvimas	<b>Išsiliejimo priedas</b>	Palengvina naudojimą, dengiant didelius paviršius arba esant aukštai temperatūrai	Padidina plėvelės (kietėjimo) laiką
Greitai džiūstantis	<b>H0301 fast</b>	Sumažina džiuvimo laiką	Sumažina džiuvimo laiką
Lėtai džiūstantis	<b>H0301 standard</b>	Padidina džiuvimo laiką	Padidina džiuvimo laiką
Paviršiaus valymas	<b>DIS226 DA93</b>	DIS226 paviršiams iš plastiko, paviršiams turintiems statinį krūvį. DA93 riebaluotiems paviršiams.	



**PUR-P 0301**

## **2K POLIURETANINIS ANTIKOROZINIS GRUNTAS**

### **ĮRANKIŲ VALYMAS**

- Įrankių valymui naudokite skiediklį.

### **SAUGUMAS**

- Vadovaukitės instrukcijomis, nurodytomis gaminio etiketėje..
- Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite saugos duomenų lapą.
- Atitinka Lietuvos respublikos įstatymus, susijusius su darbuotojų sveikata ir sauga bei atliekų tvarkymu.

### **SANDĖLIAVIMAS**

- Produktą laikykite vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti + 5°C ir + 30°C temperatūroje

### **TINKAMAS NAUDOTI**

- Vieneri metai neatidarytoje originalioje pakuotėje.